



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 26/10/2010

EPOCRYL-HAFTPRIMER **RAL 7032 - L 6659**

COMPOSITION:

Résine acrylique spéciale diluable aux solvants, formulée en un composant.

UTILISATION:

EPOCRYL-HAFTPRIMER est un primaire prévu pour application directe sur acier galvanisé, sur acier électro-zingué, sur zinc (gouttières), sur revêtement vinyl (salle de sports), et autres supports difficiles.

- Offre un accrochage maximal aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Attention sur galvanisé: peut contenir de l'aluminium. Nous préconisons impérativement un essai avant application.

PROPRIETES:

- EPOCRYL-HAFTPRIMER est thixotrope.

- épaisseur d'application humide: 80 à 100 micromètres

- temps de séchage: 20 à 30 min. pour une épaisseur de 100 micromètres à 20°C, et à 60% d'humidité relative.

- toutes surfaces devant recevoir EPOCRYLHAFTPRIMER devront être soigneusement dégraissées à l'aide de "Robinclean".

Dans certains cas un léger sablage ou ponçage peut être envisagé.

- EPOCRYL-HAFTPRIMER peut être recouvert par des produits synthétiques tels RAPIDOLAC et ROBINSILK, par des produits à base d'eau de notre gamme ROBINHYD.

Attention: ne peut être recouvert par des systèmes 2 composants (PU ou epoxy) à solvants.

MODE D'EMPLOI:

EPOCRYL-HAFTPRIMER s'applique à la brosse ou au rouleau avec une dilution de 5 à 10% de Thinner synthétique X. Le travail doit être rapidement exécuté, car le temps de séchage est relativement court.

EPOCRYL-HAFTPRIMER est prêt à l'emploi pour le pistolet airless et se dilue de 15 à 20% avec de Thinner synthétique X pour le pistolet air. L'application d'une seconde couche est possible après 12 heures.

DILUTION: Thinner synthétique X.

NETTOYAGE:

Thinner synthétique X, Thinner synthétique ou Wash-thinner cello.

RENDEMENT: 6 à 8 m²/litre.

TEINTE: RAL 7032 gris-caillou (kieselgrau) et Blanc RAL 9010

EMBALLAGES:

250ml - 750ml - 2,5L - 5L - 28kg

VOC : Valeurs limites pour ce produit

(Cat.IIA/i)

600g/l(2007) et 500g/l(2010)

L'epocryl Haftprimer contient 476g/l VOC

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelage

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standox@robin.lu // www.robin.lu