

PLAFOTOP **LATEX DECKENFARBE MATT**

DEFINITION	Hochwertiges Latex auf Basis von Polyvinylacetat, für ein mattes Oberflächenfinish im Innenbereich.
UNTERGRÜNDE	<p>Neue oder bereits gestrichene, saubere und nicht kreidende Decken.</p> <p>Direktes Aufbringen auf: Gips, Zementputze, Verbundstoffe, Gipskartonplatten, Ziegel, Beton,</p> <p>Auf Holz zuerst einen Primer vom Typ Hydrofacer auftragen</p> <p>Auf Sperrholz, MDF, Nichteisenmetallen (verzinkt, Edelstahl, Messing, Kupfer usw.) zuerst einen Primer vom Typ Hydrogrip auftragen</p> <p>Auf Metall zuerst einen Primer vom Typ Hydrofer auftragen</p>
HAUPTMERKMALE	<p>*Produkt auf Wasserbasis: geruchsfrei, leicht und sicher zu verarbeiten, umweltfreundlich.</p> <p>* Hochdeckend und sehr hoher Weißgrad</p> <p>* Dringt gleichmäßig in den Untergrund ein.</p> <p>*Sein gleichmäßiges Trocknen ergibt eine fehler-und ansatzfreie Fläche.</p> <p>*Die spezielle Formel verhindert Spritzer.</p> <p>*Kann problemlos auf Acrylfugen aufgetragen werden.</p> <p>*Reinigung des Materials für den Farbauftrag mit Wasser.</p>

Eigenschaften

Zusammensetzung: Bindemittel: öl- und weichmacherfreie PVA-Verbindung nach **DIN 55945**
Pigmente: Titandioxid
Füllstoffe: Talk, Kalziumkarbonat
Verdünner: Wasser

Aussehen des Produkts: Thixotrop.

Feststoffgehalt: 67 % \pm 2 % in Gewicht
46 % \pm 2 % in Volumen

Dichte: 1.59 \pm 0,1 (Weiß)

Viskosität bei 20°C: 6000mPas HAAKE VTOR2

Trocknung: 20°C 60 % HR und 50 μ m Trockenschichtstärke
Berührungstrocken: 1 Stunde
Trocknungszeit zwischen zwei Schichten: 4 Stunden

Theoretischer Verbrauch: \pm 10-14 m²/l auf glattem Untergrund, ohne Verlust

SPEZIFIKATION **GEMÄSS EN 13300:**

Aussehen des trockenen Films: MATT: <5 % gemäß **ISO 2813**, RHOPPOINT 60°

Finesse: <10 Mikron Jauge Hegmann, gemäß **ISO 1524**

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu

VERARBEITUNG

Der Untergrund bedarf einer gründlichen Untersuchung und Vorbereitung und sollte frei von jeglichen Rückständen sein.

Gemäß **DIN 18363 Teil c**

NEUE UNTERGRÜNDE:

Neue Untergründe benötigen eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen.

- Entfetten, entstauben und sorgfältig säubern
- Sämtliche Risse ARDEX / PRESTONETT schließen

ALTE UNTERGRÜNDE:

Nach der Untergrundvorbehandlung sollen diese Flächen den entsprechenden neuen Untergründen ähnlich sein.

- Nicht haftende oder abbröckelnde Teile entfernen. Beim Entfernen durch Dampfstrahlen muss man den Untergrund gründlich trocknen lassen.

Anwendungsverfahren

- Bürste, Roller: Gebrauchsfertig
 - * Die erste Schicht kann mit 2 bis 5 % Wasser verdünnt werden
- Airlesspistole : Optimaler Verbrauch mit Verdünnung zwischen 10 bis 15 % Wasser, Verwendung einer Düse von 415 – 421 und 515 -521 Druck von 220 bar
- Airless Spritzpistole (Air-Assist) : Optimaler Verbrauch mit Verdünnung zwischen 5 bis 10 % Wasser, Verwendung einer Düse von 415 – 421 und 515 -521 Druck zwischen 120 bis 220 bar (GRACOFINISHPRO 395-225V EUR VISISON Airless und Air-Assist)

REINIGUNG DES MATERIALS

Mit Wasser sofort nach Gebrauch

EMPFEHLUNGEN

Verarbeitungsbedingungen:

- * Umgebungstemperatur und Untergrund über 10°C und unter 30°C
- * Relative Luftfeuchte unter 90 %

FARBTÖNE

WEISS RAL9016 auf Lager. RAL9010 und RAL9003 auf Anfrage möglich

GEBINDEGRÖSSEN

12,5 Liter

AUFBEWAHRUNG

1 Jahr im geschlossenen und nicht angebrochenen Originalgebinde
An einem belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen
+5 und +35°C aufbewahren.

UMWELT

Die Grenzwerte für dieses betragen gemäß der Richtlinie 2004/42/EG (IIA/a): 30g/L (2010), der VOC Gehalt für dieses Produkt beträgt 22 g/L, berechnet nach DIN ISO 11890

HYGIENE, SICHERHEIT, TRANSPORT

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

Anmerkung: Das vorliegende Merkblatt annulliert und ersetzt jegliches frühere Merkblatt zum gleichen Produkt. Es ist Aufgabe unserer Kunden, sich bei unserer Firma zu erkundigen, ob es nicht durch eine jüngere Ausgabe geändert wurde. Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen dienen nur zur Information und können kein Ersatz einer für die Art und den Zustand der zu lackierenden Untergründe geeigneten Beschreibung sein.