



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 20/10/03

HYDROPRIMER

Primaire industriel diluable à l'eau

COMPOSITION:

Résine 100% acrylique en dispersion dans l'eau

PROPRIETES ET UTILISATION:

- Séchage rapide
- Aspect mat
- Diluable à l'eau
- Sans co-solvants
- Primaire sans odeur principalement étudié pour usage industriel, mais convient également pour travaux du bâtiment intérieur et extérieur.
- S'applique principalement au pistolet, mais application possible à la brosse et au rouleau.
- Extrait sec: 59,9 %
- Densité: 1,29
- S'applique sur tout support métallique, galvanisé, aluminium, inox, pierres, carrelages, verre, MDF, plastique, anciennes peintures à base de solvants où il présente une très bonne adhérence et un bon accrochage.

MODE D'EMPLOI:

Dégraissage : Opération la plus importante avant toute mise en peinture. Frotter les pièces avec une éponge Scotch Brite ou l'éponge de peintre imbibée de ROBINCLEAN. Ensuite essuyer avec du papier absorbant.

1. Brosse et rouleau :

Le HYDROPRIMER peut être dilué de 2% eau.

2. Pistolet :

- ouverture: 1,2 à 1,5
- pression: 2 bars sur la cuve
- dilution: ajouter 5% eau pour une viscosité d'application de 30 sec. à la coupe FORD N°4
- appliquer 2 couches minces de HYDROPRIMER avec intervalle de 60 min. entre les 2 couches

épaisseur humide: 110 à 125 my

épaisseur sèche : 70 à 75 my

Attendre min. 2 heures avant d'appliquer la finition HYDROFINISH BRILLANT ou SATIN. La température idéale de travail dans la cabine de pistelage est de 18°C à 20°C. Pour une accélération du séchage la température de celle-ci peut être amenée à 40° C max. Il est impératif que le laps de temps de 30 minutes après pistelage soit respecté avant de monter en température.

HYDROPRIMER peut être recouvert après 48 heures par nos systèmes à solvant Epomail et 2K PU. Pour tout autre système, veuillez nous consulter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 20/10/03

SECHAGE:

hors poussières: 15-30 min.
sec: 2 heures

Le temps de séchage est relativement peu influencé par des températures inférieures à 15° C et des humidités relatives supérieures à 65%.

NETTOYAGE: à l'eau

RENDEMENT: 6 à 8 m² /ltr

TEINTE:

stock en blanc

Sur commande toutes les teintes RAL et les 1.000 teintes de la carte ROBIN-MIX.

EMBALLAGES: 750 ml – 2,5 ltr – 10 ltr

REMARQUE: craint le gel

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (Cat.IIA.i) . 140g/l(2007) – 140g/l(2010), la valeur actuelle est de 21g/l

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu