

INTER SOL **Innenlatex matt**

BESCHREIBUNG:

Innenlatex auf Basis einer Acryl-Dispersion

HAUPTMERKMALE:

- sehr wirtschaftlich
- sehr scheuerbeständig
- sehr gutes Deckvermögen
- schmutzunempfindlich

KONSISTENZ: thixotrop

ANWENDUNG:

INTER SOL dient zum Streichen von Mauern und Decken in Garagen, Werkstätten, Parkhäusern usw.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Bindemittel: Acryl-Dispersion
- Pigmente: Titandioxyd Rutil, Zusatzfüller
- Lösungsmittel: Wasser

EIGENSCHAFTEN:

- Oberfläche : matt
- Haltbarkeit: 1 Jahr in Originalverpackung, geschützt vor Frost und Hitze.
- Flammpunkt: keiner
- Dichte: 1.49
- Trocknung:
staubfrei: 15-20 Minuten
überstreichbar: 4 Stunden
trocken: 1 Stunde

Temperaturen unter 15°C und/oder eine relative Luftfeuchtigkeit von über 65% verändern die Trocknungszeiten.

Abweichungen sind auch möglich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

- Viskosität: 6000 CP HAAKE VTO 2
- Festkörpergehalt: 59,0% in Gewicht
36,9% in Volumen
- Ergiebigkeit:
theoretisch: 8 qm pro Liter,
praktisch: variabel je nach Untergrund (6-8 qm/Liter)

UNTERGRUND UND

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

UNTERGRUND:

Neue Untergründe: Gips, Holz, Spanplatten, Tapeten, Gasbeton, Asbestzementplatten usw.

Alte Untergründe: Von gleicher Beschaffenheit wie die neuen Untergründe mit oder ohne Altanstrich, eine sorgfältig vorherige Untersuchung bestimmt die nötige Vorbehandlung.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Neue Untergründe:

- entfetten, entstauben und sorgfältig säubern
- sämtliche Risse mit PRESTONETT oder einem anderen Füllspachtel schliessen.
- Holz und Spanplatten benötigen eine Grundierung mit HYDROFACER

- sämtliche Metallflächen müssen mit einer synthetischen Grundierung behandelt werden,
- Gips oder mehlende Untergründe können mit einer Lage HYDROFACER behandelt werden.

Alte Untergründe: Nach der Untergrundvorbehandlung sollen diese Flächen den entsprechenden neuen Untergründen ähnlich sein.

- Nicht haftende oder abbröckelnde Teile entfernen. Beim Entfernen durch Dampfstrahlen muss man den Untergrund gründlich trocknen lassen.
- bei mehlemdem Untergrund eine Lage HYDROFACER auftragen.

ANWENDUNGSVERFAHREN: Streichen, rollen oder spritzen.

VERDÜNNUNG:

INTERSOL ist gebrauchsfertig. Eine Grundierungsschicht kann mit 2-5% Wasser verdünnt werden. Bei Verarbeitung mittels Spritzpistole ist eine Zugabe von 10-15% Wasser (je nach Düse) erforderlich.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

mit Wasser.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht verwenden bei Temperaturen unter 5°C Feuchtes Mauerwerk muss zuerst mit einer Lage MUROSEC isoliert werden.

Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren.

FARBTÖNE: INTERSOL ist nur in weiß verfügbar

GEBINDE: 4 Ltr – 12,5 Ltr

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt

(Kat A/a) : 30g/l(2010) ; INTERSOL enthält 7g/IVOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.