



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 26/04/2016

## **KAUTSCHUK-KOMBILACK** pour l'intérieur et l'extérieur

### **COMPOSITION:**

Email glycérophthalique à base de résine caoutchouc d'aspect brillant

### **UTILISATION:**

Pour sols en béton où l'on souhaite une protection contre les frottements et contre les poussières.

**Remarque :** Le système peut être prévu antidérapant (voir notice explicative).

### **RECOMMANDATION:**

La préparation du support a une importance primordiale. Celui-ci doit être exempt de toutes traces de poussières et de graisses. Si nécessaire dégraisser au moyen de "RobinClean".

### **MODE D'EMPLOI:**

KAUTSCHUK-KOMBILACK s'applique aisément à la brosse, au rouleau et même au pistolet.

Pour des sols nouveaux, nous recommandons l'application de deux couches successives:

- première couche diluée avec 10% maximum de White Spirit,
- deuxième couche diluée avec 5% maximum de White Spirit.

Un minimum de 12 heures est requis entre les deux applications, et nous conseillons d'attendre 2 à 3 jours avant la mise en service afin de permettre un durcissement vraiment parfait.

Nous conseillons dans tous les cas de faire un test d'accrochage préalable.

**NETTOYAGE ET DILUTION:** au White Spirit

**TEINTES:** blanc et teinte 104, 115, 122, 159, 160

**RENDEMENT:** 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre.

**EMBALLAGES:** 750 ml – 2,5 ltr

**VOC :** Valeurs limites pour ce produit (cat.IIA/i) : 600 g/l(2007) – 500g/litre (2010)  
Kautschuk Kombilack contient 431g/litre de VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standox@robin.lu](mailto:peintures.standox@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)