



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 18/11/2010

LAQUE SO SANS ODEUR

DEFINITION	Laque mono-composante brillante à base de résine alkyde modifiée phénolique à séchage rapide et diluable au white spirit
DESTINATION	* Protection et décoration de structures métalliques et d'équipements industriels * Recommandée en revêtement d'habillage de machines agricole, etc..... * En travaux neufs ou de maintenance
SUPPORTS	* Primaire anticorrosion : ZPP, PRIMAIRE SO, Epocryl haftprimer, primaire epoxy SR, 2KPU industrie fond ,Epomail Metallgrund * Anciens fonds compatibles en bon état
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	⇒ Sans odeur : confort d'utilisation ⇒ Séchage rapide avec dilution au white spirit ⇒ Très beau rendu ⇒ Excellente tenue en extérieur ⇒ Très grande dureté
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION	
Nature de la résine	Résine alkyde modifiée phénolique
Aspect du film sec	Tendu, BRILLANT
Extrait sec en poids	59 ± 1 % (44 ± 1 % en volume variable suivant les teintes)
Densité	1,1 ± 0,05 (suivant les teintes)
Viscosité à 20°C	130 s coupe FORD n°4
Point éclair	> 21°C
Séchage à 20°C, 60% HR et 40 µm secs	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 1 heure
Rendement théorique	Surcouchable : après 4 heures de séchage (aucune détrempe possible) 10 ± 1,0 m ² /kg à 40 µm secs sur support lisse et sans perte
MISE EN ŒUVRE	Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

PREPARATION DES SUPPORTS Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage brossage, dépolissage et dégraissage.
La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin de SA 2 minimum et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage – brossage à un degré de soin St 3.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu



robin
La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 18/11/2010

LAQUE SO SANS ODEUR

	Matériel	Dilution
APPLICATION	Brosse, Rouleau	De 0 à 5 % de WHITE SPIRIT ou diluant SO L-20045
	Pistolet pneumatique	De 0 à 20 % de WHITE SPIRIT ou diluant SO L-20045
	Pistolet airless	

NETTOYAGE DU MATERIEL Diluant SO L-20045 ou white spirit

RECOUVREMENT Par elle même

RECOMMANDATIONS Conditions ambiances d'application :
* La température ambiante et de support supérieure à 10°C, et inférieure à 35°C
* Support non condensant: la température du support doit être au moins 3°C supérieure à celle du point de rosée.
* Humidité relative inférieure à 75 %

TEINTES Teinte RAL, AFNOR ou teintes spéciales sur demande

CONDITIONNEMENT	2.5 litres	10 litres	
	Autres conditionnement sur demande		

CONSERVATION 1 an en bidons d'origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

HYGIENE, SECURITE, TRANSPORT Voir la fiche de données de sécurité correspondante
Voc : valeur limite UE (cat IIA/i) : 500g/l(2010)
LAQUE SO : peinture+diluant : 493g/l

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu