



robin

La qualité en peinture

MONOCOUCHE ANTICORROSION SATINEE

DEFINITION	Peinture mono-composante satinée à base de résine alkyde spéciale avec phosphate de zinc. (=Primaire + finition)
DESTINATION	* Protection et décoration de structures métalliques et d'équipements industriels (Ferroviaire en autre) * Recommandée en revêtement d'habillage de machines agricole, matériel TP , remorques poids lourd, huisseries métalliques, chaudronneries * En travaux neufs ou de maintenance

SUPPORTS * Anciens fonds compatibles en bon état, et métaux ferreux

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

- ⇒ Excellente tenue en extérieur
- ⇒ Bonne résistance aux huiles et aux graisses,
- ⇒ Très grande dureté

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification	AFNOR NF T36-0005. Famille I classe 4a.
Nature de la résine	Résine alkyde modifiée
Aspect du film sec	Tendu, satiné
Extrait sec en poids	65± 2 % (50 % en volume)
Densité	1,35 ± 0,05
Viscosité à 20°C	120 ± 10 secondes coupe Din n°4
Point éclair	> 21°C
Séchage à 20°C, 60% HR	Hors poussière : 30 minutes
et 40 µm secs	Sec au toucher : 1 h

Rendement théorique 6 m²/kg à 70 µm secs sur support lisse et sans perte

Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

MISE EN ŒUVRE

	Matériel	Dilution
Application	Brosse	De 0 à 5 % de diluant synthétique
	Rouleau	
	Pistolet pneumatique	De 5 à 20 % de diluant synthétique
	Pistolet airless	

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 11.2005

Nettoyage du matériel Diluant synthétique

RECOUVREMENT Par elle même après 24 heures de séchage (ou mouillée sur mouillée)

RECOMMANDATIONS Conditions ambiantes d'application :
* La température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 35°C
* Support non condensant: la température du support doit être au moins 3°C supérieur à celle du point de rosée.
* Humidité relative inférieur à 75 %
***Épaisseur minimum a déposée : 70 microns**

TEINTES RAL ; DB ; AFNOR

CONDITIONNEMENT	En seau de 25 Kg	En seau de 5L	

CONSERVATION 1 an en bidons d'origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

HYGIENE ET SECURITE Incendie : Inflammable
Nocif contient du xylène
Voir la fiche de données de sécurité correspondante

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu