

The logo consists of a blue banner with a slight curve, containing the word "STANDOX" in white, bold, uppercase letters.

# **Standex**

## **Polyester-Spritzplastic**

### **Mastic Polyester Pistolable**

- **Mastic pistolable**
- **Facile à poncer**
- **Surface sans porosité**
- **Utilisable comme mastic fin**

A thick, grey, wavy horizontal line that spans across the page, separating the list of features from the technical description.

## **Description Technique**

- Mélange avec 5% de Durcisseur PE Standox  
Durée de vie 20-30 mn / 18-22°C
- Epaisseur maxi 1000 microns
- Séchage air 2 h / 18-22°C ou  
30-35 mn / 60-65°C température support
- Séchage forcé possible
- Ponçage à sec  
début gros P100 - P120  
puis fin P240 - P280

# Stadox Polyester-Spritzplastic

## Support:

- Mastic Stadox PE
- Peinture durcie poncée
- Apprêt durci poncé
- UP-GF poncé

Les métaux nus et les supports galvanisés doivent être recouverts préalablement d'un primaire acide et d'un apprêt 2K.

## Préparation/ Nettoyage




Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Stadox S1.



Utiliser les appareils à flux d'air. Se référer à la fiche de Données de Sécurité.

## Application:




5% Durcisseur PE Stadox  
Durée de vie 20-30 mn / 18-22°C



Compliant 2,0 - 2,5 mm  
1,5 - 2,5 bar pression entrée  
5 c = max. 1000 microns



Séchage air 2 h / 18-22°C ou  
30-35 mn / 60-65°C température support



5 min / 18-22°C



Onde courte 10 - 12 min  
( voir système de mise en peinture S10 )



Ponçage gros P100 - P120  
Ponçage fin P240 - P280



Stadox Silicone Remover



Apprêt Stadox  
Application en mouillé sur mouillé possible

# Stadox Polyester-Spritzplastic

## Point éclair :

- 25°C / 77°F

## Poids spécifique:

- 1,40 g/cm<sup>3</sup>

## Extrait sec

### (sans ajout de diluant)

- 70,4 % en poids
- 55,4 % en volume

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIIB(b)(250)250

Les valeurs limites de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.b) en prêt à l'emploi est de maxi 250 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est maxi 250 g/l.

## Nettoyage du matériel:

Après utilisation, nettoyer avec le Diluant de nettoyage Stadox.

## Recommandations importantes:

- La durée de stockage des produits polyesters est limitée. Stocker dans un endroit frais et à utiliser sous 12 mois pour de meilleurs résultats.
- Les couches percées doivent être apprêtées avec un primaire acide en fonction des propriétés du support.
- Ne pas appliquer le Mastic Pistolable Stadox sur des primaires 1K, des primaires acide ou sur des supports sensibles aux solvants.
- Le Mastic Pistolable Stadox doit être isolé avec des apprêts Stadox avant recouvrement avec la finition.
- Pour un travail de qualité optimum, il doit rester au minimum une épaisseur de 150 microns après ponçage.
- A utiliser à une température supérieure à +15°C.

Le durcisseur PE contient du peroxyde et est corrosif. Si le durcisseur PE est en contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec une solution aqueuse de bicarbonate de soude à 2% ou de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le Matériel figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.