



robin  
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt  
Letzte Aktualisierung: 18/11/2016

## **ROBINCRYL**

*Dispersionsfarbe für Innen und Außen*

### **ZUSAMMENSETZUNG:**

Farbe auf Basis einer unverseifbaren Acryl-Copolymerdispersion, wasserverdünnbar für matte/glanzlose Ausführungen.

### **EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:**

Diese Außenfarbe besitzt eine optimale Wasserdampfdurchlässigkeit und zugleich einen guten Widerstand gegen Wasser (Regen) und Schmutz. Sie kann zum Streichen von Fassaden und Außenmauern angewandt werden.

Diese Farbe ist abwaschbar und ebenfalls im Innenbereich anwendbar. Besonders empfohlen für Räume mit höherer Durchschnittsluftfeuchtigkeit wie z.B. in Badezimmer, Keller, Garagen oder auch Küchen.

ROBINCRYL haftet sehr gut auf sauberen Untergründen und hat eine ausgezeichnete Deckkraft.

### **EIGENSCHAFTEN:**

Viskosität	:	5000 CP (Haacke rotor n°1) (22°C) 6000 CP (Brookfield r5, 50rpm)
Dichte	:	1,5kg/L
Feststoffgehalt	:	31% in Volumen ; 64% in Gewicht
Glanzgrad	:	2.5 GU (Glossmeter RHOPPOINT 60°) MATT gemäß ISO 2813
Finesse	:	<10µm jauge Hegmann gemäß ISO 1524
Abwaschbar	:	Klasse1 gemäß ISO 11998
Trocknung	:	60% HR, 20°C und 40µm Trocken : 1 Stunde Überstreichbar nach: 4 bis 6 Stunden
Verbrauch	:	6-10 m2/L je nach Porosität des Untergrundes

### **GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Bei neuem Fassaden- und Mauernanstrich ist ein Voranstrich mit HYDROFIX anzuraten. Dieser Vorgang ist auch notwendig für die Anwendung auf kreidenden Untergründen.

ROBINCRYL muss in zwei nacheinanderfolgende Schichten auftragen werden.

Trocknungszeit zwischen zwei Schichten: 4 - 6 Stunden.

1. Schicht ROBINCRYL verdünnt mit 5-10% Wasser,
2. Schicht ROBINCRYL verdünnt mit höchstens 5% Wasser.

ROBINCRYL kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Beim Spritzen soll die Farbe bis zu 20% mit Wasser verdünnt werden.

#### **Peintures ROBIN S.A.**

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

- Airless-Spritzpistole : optimale Leistung bei Verdünnung mit 20% Wasser, mit folgenden Düsen : 415 - 421 und 515 - 521, mit Airlessrolle von 50 bar und Druck zwischen 180 und 220 bar.
- Air-Assist Airless Spritzpistole : optimale Leistung bei Verdünnung mit 20% Wasser, mit folgenden Düsen : 415 – 421 und 515 – 521 und Druck zwischen 120 und 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless und Air-Assist)

### **REINIGUNG UND VERDÜNNUNG:**

mit Wasser.

### **FARBTÖNE:**

ROBINCRYL ist erhältlich in allen Farbtönen.

Bitte beachten Sie, dass bei organischen Tönen wie z.B. rot und orange eine geringere Haltbarkeit im Außenbereich auftreten kann.

**GEBINDEGRÖSSEN:** 1 L - 4 L – 12.5 L

### **HALTBARKEIT:**

1 Jahr bei geschlossenem und nicht beschädigtem Gebinde.

In einem trockenen und gut durchlüfteten Raum bei einer Temperatur von + 5°C et + 35°C lagern.

**VOC** : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Cat.A/c) : 75g/l(2007) - 40g/l(2010); Robincryl enthält 14g/l VOC.

### **HYGIENE, SICHERHEIT, TRANSPORT** :

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt. (Auf Anfrage)

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

*Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.*