



Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller

- **2K-Grundierfüller für Kunststoffe**
- **Rationelle Arbeitsweise**
- **Haftung auf allen PKW-Kunststoffteilen außen**
- **Nass-in-Nass-Verarbeitung oder als Schleiffüller einsetzbar**
- **Einfache Handhabung**



Technische Beschreibung:

- Mischungsverhältnis 1:1 mit Standoflex 2K-Plastic-Härter
- Nach Härterzugabe spritzfertig eingestellt
- Potlife 8 h / 18-22°C
- 2-Schicht-Aufbau

Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller

Untergrund:

- PKW-Kunststoffteile außen

Vorbehandlung / Reinigung:




Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Bei notwendigen Spachtelarbeiten von Kratzern und kleinen Beschädigungen, nach Vorgrundierung mit Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller und Trocknung nach Vorschrift, spachteln mit Standox Stando-Soft-Feinplastic. Der Spachtelfleck muss nach dem Köpfen erneut mit Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller isoliert werden.

Verarbeitung:



1:1 mit
Standoflex 2K-Plastic-Härter
Potlife 8-10 h / 18-22°C




Nach Härterzugabe spritzfertig
16-18 s / DIN 4mm / 20°C
37-45 s / ISO 4mm / 20°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck
2 = 30 micron



HVLP 1,4 - 1,5 mm
0,7 bar Zerstäuberdruck
2 = 30 micron



Nass-in-Nass-Verarbeitung
15-20 min / 18-22°C



30 min / 60-65°C oder
2h / 18-22°C
Bei Bedarf mit P400 köpfen



Elastifizierte Standocryl VOC-Autolacke oder
Standohyd Basecoat mit
elastifizierten Standocryl VOC-Klarlacken

Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller

Flammpunkt:

- 23°C / 73,4°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,20 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 53,5 - 54,9 Gew.-%
- 36,4 - 37,6 Vol.-%

Theoretische Ergiebigkeit:

- 7,8 qm/l bei 30 micron Trockenschichtdicke

Reinigung der Geräte:

Sofort nach Gebrauch mit Standox Reinigungsverdünnung.

Wichtige Hinweise:

- Nur den angegebenen Standoflex 2K-Plastic-Härter einsetzen
- Der Standoflex 2K-Plastic-Härter ist nicht unter +10°C zu lagern.
- Siehe Standox Kunststofflackiersysteme (S 7.0 - 7.9)
- Der Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller wird in den Farbtönen Hellgrau und Schwarz für helle und dunkle Standox Decklackfarbtöne angeboten.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung können auch Standocryl 2K-Autolack und Standox Basislack verarbeitet werden.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.