



Standocryl

VOC-Platinum-Klarlack

VOC Platinum Clear

- Vernis VOC homologué chez certains constructeurs
- Vernis spécial COV avec effet refonte, assurant une meilleure résistance à l'abrasion, ex. lavage automatique par rouleaux
- Haute brillance durable pour réparation bicouche
- Très haute résistance mécanique et chimique



Description Technique

- Mélange 3:1 avec Standox VOC Hardener 30-40
- Séchage forcé
30-35 min / 60-65°C température support
- Séchage IR 10-15 min

Standocryl VOC-Platinum-Klarlack

Support:

- Standohyd Basecoat

Préparation/ Nettoyage



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.




Utiliser les appareils à flux d'air. Se référer à la fiche de Données de Sécurité


1 opération:

1 couche fine suivie d'une couche pleine sans temps d'évaporation intermédiaire.

Application:



3:1 avec
Standox VOC Hardener 30-40
Durée de vie 80-100 min/ 18-22°C




Prêt à l'emploi
17-19 s / DIN 4 mm / 20°C
41-49 s / ISO 4 mm / 20°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pression entrée
0,5 + 1 c = 45 - 55 microns



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pression de pulvérisation
0,5 + 1 c = 45 - 55 microns



5-10 min / 18-22°C
Temps évaporation finale



Séchage air une nuit / 18-22°C ou
30-35 mn / 60-65°C température support



Onde courte 10 - 15 min
(voir système de mise en peinture S10)

Standocryl VOC-Platinum-Klarlack

Point éclair :

- 42,4°C / 108,3°F

Poids spécifique:

- 0,96 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 49,3 % en poids
- 42,0 % en volume

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(d)(420)420

Les valeurs limites de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: II B.d) en prêt à l'emploi est de maxi 420 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est maxi 420 g/l.

Rendement théorique:

- 9-10 m²/litre pour une épaisseur de film sec de 50 microns

Nettoyage du matériel:

Nettoyer ensuite avec Standox Cleaning Thinner.

Recommandations importantes:

- Standocryl VOC Platinum Clear peut être recouvert sous 24 h sans ponçage intermédiaire.
- Respecter le temps de chauffe supplémentaire des cabines combinées
- Appliquer uniquement avec Standox VOC Hardener 30-40.
- Dans les pays non soumis à la législation sur les COV, la Base mate solvantée Standox peut être utilisée.

Les peintures 2K réagissent avec l'humidité. C'est pourquoi tous les équipements doivent être secs. Les peintures prêtes à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des muqueuses et des voies respiratoires, en particulier - et être à l'origine de réactions d'hypersensibilités. En cas d'inhalation de vapeur ou de brouillard il y a danger de sensibilisation. Lors de la manipulation de peintures contenant des isocyanates, il est nécessaire d'observer les mêmes précautions que pour les solvants. En particulier prendre soin de ne pas inhaler de vapeurs ou de brouillards. Les personnes allergiques, asthmatiques ou sujettes à des affections des voies respiratoires ne doivent pas être employées à des postes en contact avec des produits contenant des isocyanates.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le Matériel figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.